

Pyroguard Rapide


• EW30 Impact

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.



Brandwerendheid
EW30



Snijdbaar
glas



Gewicht
17 kg/m²



Geluidsreductie
33 dB



Impactweerstand
2B2



Lichttransmissie
90%



Temp bereik
-20°C/+100°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	EW30 IMPACT
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW30
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	7 (-0.6/+0.8)
GEWICHT (kg/m ²)	17
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	33 (-2;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	90
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.7
g WAARDE (EN 410)	0.83
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-20/+100
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	2B2
UV-STABILITEIT (EN ISO 12543-4)	✓
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	0336-CPR-9134;