

## **Pyroguard Rapide**


• EW30 Impact

EN14449 VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD



## Clasificación: EW

Reduce la cantidad de transferencia de calor radiante a menos de 15kW/m² en el lado no expuesto.





Resistencia al fuego EW30



Vidrio de corte



Peso 17 kg/m²



Reducción del ruido 33 dB



al impacto 2B2



Transmisión de luz 90%



Rango de temperatura -20°C/+100°C

CARACTERÍSTICAS	EW30 IMPACT
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	EW30
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	7 (-0.6/+0.8)
PESO (kg/m²)	17
Rw (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	33 (-2;-3)
Tv TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	90
VALOR Ug (EN 673) W/m²K	5.7
VALOR g (EN 410)	0.83
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-20/+100
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	2B2
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	•
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	0336-CPR-9134

( www.pyroguard.eu